



ADIPOXI ANCLAJES 15-20 MORTERO ADHESIVO TIXOTROPICO PARA ANCLAJES Y FIJACIONES CURADO RAPIDO

:: Descripción:

ADIPOXI ANCLAJES 15-20 es un adhesivo de dos componentes, de curado rápido, fabricado en base a resinas epoxi modificadas, endurecedores y cargas inertes, que presenta las siguientes características:

- :: El mortero recién mezclado es cremoso, fácil de mezclar y presenta un excelente poder mojante de la superficie.
- :: Muy buen poder adhesivo sobre hierro, acero, hormigón, mortero, fibrocemento, aluminio y en general sobre los más variados materiales de construcción.
- :: No contrae durante ni después de endurecido.
- :: Por su consistencia y tixotropía es especialmente indicado para fijaciones horizontales, permitiendo un excelente llenado y mojado de los anclajes.
- :: Presenta excelentes resistencias mecánicas, pudiendo habilitarse en pocas horas.
- :: Adhiere sobre superficies secas ó ligeramente húmedas.
- :: No es corrosivo.
- :: Muy buenas resistencias químicas ante el ataque de agua, aceites, nafta, ácidos y álcalis diluïdos, etc.

:: Usos:

ADIPOXI ANCLAJES 15-20 es un mortero de alta eficacia, siendo especialmente indicado para anclajes de pernos, barandas de pasamanos, anclaje de compresores y maquinarias sometidas a grandes vibraciones y/o con grandes exigencias, relleno de juntas rígidas, etc.

:: Color:

Gris.

:: Proporción de mezcla:

Partes en peso por kg: A:B = 0,75 : 0,25

:: Pot-life:

(para 5 kg. de mezcla).
a 30 °C - 10 a 15 minutos.
a 20 °C - 15 a 20 minutos.
a 10 °C - 30 a 40 minutos.

:: Peso específico:

1,5 kg / litro.

:: Especificaciones de aplicación:

Temperatura mínima del sustrato: 3 °C.
Temperatura máxima del sustrato: 35 °C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H041 (Rev. 01 - 13/05/2019)

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation





ADIPOXI ANCLAJES 15-20

MORTERO ADHESIVO TIXOTROPICO PARA ANCLAJES Y FIJACIONES CURADO RAPIDO

:: Almacenaje: En lugar fresco seco y protegido de la congelación.
Vida útil: 2 años en envases cerrados en origen.

:: Presentación: Bidones plásticos de 5 y 20 Kgs, tambores por 200 kg.

:: Resistencias mecánicas: Resistencia a la compresión: 700 a 800 kg./cm².
Resistencia a la flexotracción: aprox. 350 kg./cm².
Resistencia a la tracción: 250 a 300 kg./cm².

:: Datos técnicos:

DIAMETRO DE LA VARILLA mm	DIAMETRO DEL ORIFICIO mm	PROFUNDIDAD DE ANCLAJE VARILLA ROSCADA mm	PROFUNDIDAD DE ANCLAJE VARILLA DE CONSTRUCCION mm	CARGA MAXIMA ADMISIBLE HORMIGON H-21 kg
10	12	90	150	3300
12	14	120	200	4700
16	18	130	260	8400
20	25	180	320	13200
24	28	220	380	19000

:: Aplicación: Limpiar perfectamente el sustrato, eliminando restos de aceites, grasas y sectores con restos de mortero mal adheridos ó de baja resistencia mecánica.

Para la presentación en juegos predosificados, mezclar perfectamente los componentes A y B, evitando la incorporación de aire. El mezclado puede realizarse a mano ó con mezclador de bajas revoluciones. Aplicar con espátula ó pistola aplicadora. Luego se deben limpiar los elementos utilizados con **ADISOL THINNER** mientras el material se encuentre fresco.

Para realizar la aplicación con cartuchos predosificados se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Remover la tuerca de retención y sacar el tapón.
2. Colocar el cartucho en la máquina aplicadora.
3. Actuar el gatillo hasta llenar el cuello del cartucho.
4. Colocar el pico mezclador y fijarlo mediante la tuerca de retención.
5. Antes de comenzar a aplicar en los orificios de anclaje se debe verificar que el color de salida de material del mezclador sea uniforme, lo cual garantiza un perfecto mezclado.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H041 (Rev. 01 - 13/05/2019)

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation



ADIPOXI ANCLAJES 15-20

MORTERO ADHESIVO TIXOTROPICO PARA ANCLAJES Y FIJACIONES CURADO RAPIDO

:: Consumo:

Aproximadamente 1,500 kg. por litro de volumen a rellenar.

:: Almacenaje:

En recipientes originales cerrados: 1 año.

:: Presentación:

Juegos predosificados de 1 y 5 kgs y en cartuchos dosificadores por 360 cm³.

especificación técnica/adhesivos y morteros epoxídicos



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H041 (Rev. 01 - 13/05/2019)

www.adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

