ADISOL 3

ACELERANTE DE FRAGÜE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

:: Descripción:

ADISOL 3 es un acelerante de fragüe para morteros y hormigones de cemento portland. Se presenta en estado líquido de densidad 1,20 kg/lt, basado en cloruro de calcio.

Adicionado a las mezclas de cemento portland junto al agua de amasado, acelera el fragüe y permite obtener altas resistencias iniciales.

ADISOL 3 se utiliza para elaborar morteros y hormigones destinados a:

- :: Bacheos, rellenos, reparaciones, anclajes y fijaciones de rápida habilitación.
- :: Reducir el tiempo de puesta en servicio de partes y estructuras.
- :: Facilitar los más diversos trabajos de albañilería.
- :: Taponamiento rápido y eficaz de vías de agua por filtraciones, fisuras, permeabilidad de superficies, etc.
- :: Aplicación en morteros y hormigones durante climas fríos.

No debe emplearse en hormigones resistentes a los sulfatos, ni en hormigones pretensados como tampoco en losas coladas sobre encofrado metálico perdido.

Debe limitarse su uso en anclajesmetálicos de importancia estructural, y en hormigones que envuelven aberturas metálicas de hierro o aluminio, conductos, cañerías, etc.

:: Aplicación:

ADISOL 3 se incorpora a la mezcla junto con el agua de amasado.

Morteros: Se debe diluir ADISOL 3 en agua en la proporción de 1:1 hasta 1:10, de acuerdo a la rapidez de fragüe necesaria.

Hormigones: Emplear en proporciones de 1:7 hasta 1:15, según necesidad.

Sellado de filtraciones de agua: Utilizar ADISOL 3 puro con cemento portland fresco, mezclar rápidamente y aplicar a presión sobre la filtración hasta que el tapón se endurezca. Se deben trabajar cantidades pequeñas cada vez.

:: Consumo:

El consumo depende de la dilución utilizada, de acuerdo a la necesidad de fragüe requerida. Como valores promedios indicativos podemos decir:

En morteros: 10 kg de **ADISOL 3** cada 100 kg de cemento.

En hormigones: 5 kg de **ADISOL 3** cada 100 kg de cemento.

:: Forma de entrega:

En bidones plásticos conteniendo 5 kg, baldes de 25 kg y tambores con 240 kg.



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H078 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADISOL s.a.i.c.

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

especificación técnica/hidrófugos y acelerantes de fragüe

Hidrófugos y acelerantes de fragüe

especificación técnica

ADISOL 3

ACELERANTE DE FRAGÜE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

:: Almacenaje:

En lugar fresco y seco. Vida útil: 2 años en envases originales cerrados en origen.

:: Indicaciones **Importantes:**

- :: Cuando se utilice ADISOL 3 en hormigón armado, No debe emplearse más de 1 parte de producto por cada 8 partes de agua.
- :: Con un acelerante de fragüe debe utilizarse cemento portland fresco. Los cementos envejecidos no reaccionan con el efecto deseado.
- :: Los valores anteriormente enunciados son absolutamente indicativos, debiendo relizarse ensayos de fragüe para cada caso particular.





La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H078 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADISOL s.a.i.c.

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

