

ADIFLEX PRIMER 2C IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA

:: Descripción:

ADIFLEX PRIMER 2C es una imprimación de dos componentes, fabricado en base a resinas epoxídicas modificadas, endurecedores y aditivos especiales que posee las siguientes características:

- :: Óptimo poder adhesivo a morteros cementicios, hormigones, hierro, acero, etc.
- :: Facilidad de mezclado.
- :: *Pot-life* prolongado.

:: Usos:

ADIFLEX PRIMER 2C está especialmente desarrollado para actuar como adhesivo de máximo poder adherente en:

- :: Imprimación para sellar juntas de dilatación en sustratos porosos, con presencia de polvo o juntas de mucha exigencia.
- :: Revestimiento incoloro para pisos cementicios.
- :: Como imprimación de pinturas epoxi.

:: Aplicación:

- :: Las superficies a revestir deberán estar perfectamente limpias, exentas de grasas ó aceites impregnados, libres de capas superficiales flojas ó lechada superficial.
- :: Mezclar perfectamente los dos componentes y dejar reposar 20 a 30 minutos antes de aplicar. Tiene un tiempo de aplicación de 6 horas a 20 °C.
- :: Aplicar el producto con pincel o rodillo.
- :: En juntas de dilatación, el sellador se debe colocar luego de 30 minutos de aplicada la imprimación.
- :: Como imprimación de pinturas epoxi, se debe dejar secar antes de continuar con la aplicación de las manos sucesivas de pinturas.

:: Consumo:

Para juntas de 1 cm x 1 cm de sección, el consumo estimado es de 10 gr por metro lineal.

Como imprimación sobre sustratos de hormigón, aproximadamente 0,150 a 0,200 kg/m².

Como imprimación sobre sustratos metálicos aproximadamente 0,100 kg/m².

:: Presentación:

Juegos predosificados de ¼, 1 y 4 Lts.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H018 (Rev. 01 - 03/05/2019)