

ADIPOXI ESMALTE ESMALTE EPOXIDICO POLIAMIDA CON SOLVENTES

:: Descripción:

ADIPOXI ESMALTE es una pintura epoxídica de dos componentes que posee las siguientes características:

- :: *Pot - Life* prolongado.
- :: Posee muy buena adherencia al hormigón, mampostería, hierro, acero, yeso, etc.
- :: Buena resistencia química ante el ataque de soluciones ácidas y salinas, hipoclorito de sodio, aceites, etc.
- :: Presenta muy buena resistencia a la intemperie.
- :: Excelente resistencia a combustibles derivados del petróleo.
- :: Muy buenas resistencias mecánicas.

:: Usos:

ADIPOXI ESMALTE se utiliza como pintura protectora y decorativa para superficies expuestas a agresión externa, siendo aconsejada para pasillos, estructuras metálicas, frigoríficos, pisos industriales sujetos a agresión mecánica ligera, piletas de natación, plantas depuradoras, revestimiento interior y exterior de tanques de petróleo, etc.

:: Aplicación:

- :: Las superficies a revestir deberán estar perfectamente secas, limpias y libres de grasas y aceites.
- :: Mezclar los dos componentes en forma manual o por agitación a bajas revoluciones.
- :: Puede ser aplicada a pincel, rodillo o soplete.
- :: Deberá prestarse atención cuando se aplique en lugares cerrados, debiendo ventilarse convenientemente los mismos.
- :: Aplicar en capas de no más de 100 micrones de película húmeda por mano, pudiendo aplicarse manos sucesivas a partir de las 12 horas, no pudiendo aplicar manos sucesivas por más de 72 horas, en cuyo caso será necesario reaslar un lijado a fin de lograr una buena adherencia.
- :: No se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 15 grados centígrados.

:: Características técnicas:

Pot-Life:

- 10 horas a 30 °C.
- 15 horas a 20 °C.
- 20 horas a 10 °C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H054 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADIPOXI ESMALTE ESMALTE EPOXIDICO POLIAMIDA CON SOLVENTES

Peso específico: 1,45 kg/lt.

Relación de mezcla en peso: Componente A (resina): 4 partes
Componente B (endurecedor): 1 parte

Contenido de sólidos en peso: 60 % aprox.

Tiempo de secado al tacto (100 micrones):

1 hora a 30 °C

2 horas a 20 °C

3 horas a 10 °C

Tiempo de secado duro (100 micrones):

8 horas a 30 °C

12 horas a 20 °C

18 horas a 10 °C

Aplicación de segunda mano

Mínimo

4 horas a 30 °C

6 horas a 20 °C

9 horas a 10 °C

Transcurrido más de 72 horas de aplicada la primera mano, se recomienda lijar la superficie antes de aplicar la siguiente.

:: Consumo:

Aproximadamente 0,150 kg por m² para 100 micrones de película húmeda, dependiendo de la rugosidad y absorción del sustrato.

:: Presentación:

Juegos predosificados por 1, 5 y 25 kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H054 (Rev. 01 - 13/05/2019)

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

ADISOL S.A.I.C.

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

