

ADIPOXI ESMALTE AR 400

ESMALTE EPOXIDICO
AUTOIMPRIMANTE

:: Descripción:

ADIPOXI ESMALTE AR 400 es una pintura epoxídica de dos componentes que posee las siguientes características:

Pintura autoimprimante de alto espesor, de alto contenido de sólidos.

Pot - Life prolongado.

Es imprimación y acabado en un solo producto.

Posee muy buena adherencia al hormigón, mampostería, hierro, acero, galvanizados, zinc silicatos inorgánicos, etc.

Buena resistencia química ante el ataque de soluciones ácidas y salinas, hipoclorito de sodio, soda cáustica, aceites, etc.

Excelente resistencia a combustibles derivados del petróleo.

Presenta muy buena resistencia a la intemperie.

Muy buenas resistencias mecánicas.

Peso específico: 1,3 kg/lt.

:: Usos:

ADIPOXI ESMALTE AR 400 se utiliza como pintura protectora y decorativa para superficies expuestas a agresión externa tales como: estructuras metálicas, cañerías, revestimiento interior y exterior de tanques de petróleo, plantas de tratamiento de agua, máquinas industriales, cámaras frigoríficas, pisos industriales sujetos a agresión mecánica y química ligera, plantas depuradoras, protección exterior de cascos de barcos, etc.

:: Aplicación:

Las superficies a revestir deberán estar perfectamente secas, limpias y libres de grasas y aceites.

Mezclar los dos componentes en forma manual o por agitación a bajas revoluciones.

Deberá prestarse atención cuando se aplique en lugares cerrados, debiendo ventilarse convenientemente los mismos.

Se aplica a pincel, rodillo, soplete convencional o equipo air-less.

Espesor máximo de película húmeda por mano: 100 micrones.

Cantidad de manos: 1 a 2, en pisos industriales de 2 a 3 manos.

No se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados.

Pot-Life:

1 y 1/2 horas a 30 °C.

3 horas a 20 °C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H052 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADIPOXI ESMALTE AR 400

ESMALTE EPOXIDICO
AUTOIMPRIMANTE

Colores: Blanco y gris. Otros colores a pedido.

Relación de mezcla en peso: Componente A (resina) : 1 parte
Componente B (endurecedor): 1 parte

Contenido de sólidos en volumen: 85 % aprox.

Tiempo de secado al tacto (100 micrones):

1 hora a 30 °C

2 horas a 20 °C

3 horas a 10 °C

Tiempo de secado duro (100 micrones):

8 horas a 30 °C

12 horas a 20 °C

18 horas a 10 °C

Aplicación de segunda mano

Mínimo

4 horas a 30 °C

6 horas a 20 °C

9 horas a 10 °C

Transcurrido más de 72 horas de aplicada la primera mano, se recomienda lijar la superficie antes de aplicar la siguiente.

:: Consumo:

1 litro rinde 8,5 m² para 100 micrones de película seca.

:: Presentación:

Juegos predosificados por 1, 4 y 20 litros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H052 (Rev. 01 - 13/05/2019)

www.adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

